

**Pintura para hormigón y suelos de poliuretano**

Revestimiento de suelos reforzado con poliuretano



sombra	Disponibilidad		
	Cantidad por palet	200	96
	Tamaño / Cantidad	2,5 l	5 l
	Tipo de contenedor	Cubo W	Cubo W
	Clave del contenedor	03	05
	Artículo n°		
antracita (aprox. RAL7016)	7767	■	■
gris claro (aprox. RAL 7035)	7768	■	■
marrón rojizo (aprox. RAL 8012)	7769	■	
gris plateado (aprox. RAL 7001)	7770	■	■

consumo

Aproximadamente 160 ml/m² por capa; se requieren al menos dos capas.
Determine el consumo exacto aplicando una capa de prueba al objeto.

Áreas de aplicación

- Sellado y revestimiento de superficies de hormigón y soleras de cemento
- Salas de estar y sótanos, trasteros y cuartos de servicio y otras áreas utilizables que no estén expuestas a una exposición constante al agua.
- Áreas exteriores cubiertas
- No apto para suelos de garaje

Características

- Recubrimiento protector de alta calidad
- Resistente a los productos químicos domésticos comunes
- 3 en 1: Imprimación, pintura y sellador
- Sin disolventes ni plastificantes
- Buena cobertura
- Fácil de procesar
- Resistente a la abrasión
- permeable al vapor de agua
- Puede equiparse con revestimiento antideslizante.

Especificaciones del producto

densidad	1,1 g/m³
Nivel de brillo	acabado satinado

Los valores mencionados representan características típicas del producto y no deben entenderse como especificaciones vinculantes del mismo.

información adicional


- [tabla de colores](#)
- [Hoja de datos de sostenibilidad](#)

Preparación del trabajo

- **Requisitos del subsuelo**
La superficie debe estar limpia, seca, firme, libre de grasa y capaz de soportar peso.
- **Preparativos**
Lije las superficies lisas de hormigón antes de pintarlas.
Elimine la lechada de cemento.



tratamiento



Condiciones de procesamiento

Temperatura del material, ambiente y sustrato: mín. +8 °C a máx. +25 °C.

Agitar bien antes de usar.

Sistema de revestimiento para hormigón y cemento, interior y exterior (superficies exteriores cubiertas):

Prepare la superficie; aplique la pintura sobre hormigón y cemento solo después de que hayan fraguado por completo (aproximadamente 4 semanas). La primera capa debe diluirse con aproximadamente un 30 % de agua.

A continuación, aplique dos capas sin diluir.

Sistema de pintura sobre pintura antigua o pintura de renovación: Compruebe

la compatibilidad de los recubrimientos existentes. Prepare el sustrato y repare cualquier defecto.

A continuación, aplique al menos 2 capas de pintura de poliuretano para hormigón y suelos sin diluir.

Instrucciones de procesamiento

Utilice únicamente material del mismo lote para superficies adyacentes; de lo contrario, podrían producirse ligeras diferencias de color, brillo y estructura.

Todas las superficies de unión (barandillas, desagües, cantos de puertas, etc.) deben sellarse completamente. De lo contrario, podrían producirse ampollas y delaminación.

Para lograr resistencia al deslizamiento, se puede agregar aditivo antideslizante 150 o aditivo antideslizante 250 a las capas individuales.

El secado

Secado al aire: después de aproximadamente 2 horas.

Repintable: después de aproximadamente 12 horas.

Transitable: Tras aproximadamente 24 horas, totalmente soportable tras 7 días. Valores prácticos a 20 °C y 65 % de humedad relativa.

Las bajas temperaturas y la alta humedad provocan retrasos en el secado.

Notas

Asegure bien el contenedor para evitar que se vuelque o tenga fugas durante el transporte.

No apto para suelos de garaje.

Las especificaciones de color y los tonos impresos son orientativos. Pueden existir variaciones de color según el sustrato y la técnica de impresión. El color original una vez seco diferirá del color del producto fresco en el envase.

Evite el agua estancada.


Equipos de trabajo / Limpieza



Brocha, rodillo de nailon con una longitud de pelo de al menos 10 mm.

Limpie las herramientas y elimine la suciedad con agua mientras aún estén frescas.

Vida útil / Almacenamiento



Conservar en el envase original sin abrir, en un lugar fresco y seco y protegido de las heladas durante al menos 24 meses.

Seguridad / Normativa

Para obtener información más detallada sobre la seguridad durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación, así como sobre la eliminación y la ecología, consulte la ficha de datos de seguridad vigente.

GISCODE

BSW20

Instrucciones de eliminación

Los restos de producto de mayor tamaño deben desecharse en su envase original conforme a la normativa vigente. Los envases completamente vacíos deben reciclarse. No los deseche con la basura doméstica. No los vierta por el desagüe. No los tire por el fregadero.

Reglamento de productos biocidas

Contiene, como "producto tratado", un producto biocida (conservante en el envase) con los siguientes ingredientes activos biocidas: mezcla de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) y 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona para proteger el contenido del deterioro causado por microorganismos (bacterias, levaduras, etc.). ¡Siga siempre las instrucciones de procesamiento!



Instrucciones de seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Al pulverizar, utilice gafas de seguridad y un filtro combinado A2/P2. Al esmerilar, utilice un filtro antipolvo P2.
Asegúrese de que haya buena ventilación durante la aplicación y el secado. Evite comer, beber y fumar mientras usa la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediata y abundantemente con agua. No permita que entre en contacto con desagües, cursos de agua o el suelo.
Limpie las herramientas inmediatamente después de usarlas con agua y jabón.
Recicle únicamente los envases completamente vacíos.
Deseche los residuos de material líquido en el punto de recogida de pinturas usadas.

Declaración según VdL-RL 01

Tipo de producto: Barniz de dispersión. Composición: Aglutinante: Dispersión acuosa de polímero. Pigmentos y cargas: pigmentos inorgánicos, dióxido de titanio, carbonato de calcio. Aditivos: tensioactivo, espesante/dispersante, antiespumante, BIT (benzisotiazolinona), mezcla de: CMIT/MIT (clorometilisotiazolinona/metilisotiazolinona) (3:1), piritona de zinc.
Para obtener información sobre alergias, llame al +49 (0) 5432/83-138.

COV según la Directiva Decopaint (2004/42/CE)

Valor límite UE para el producto (Cat. A/i): máx. 140 g/l (2010). Este producto contiene < 140 g/l de COV.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Tenga en cuenta que los datos/información anteriores se determinaron en la práctica o en el laboratorio como valores orientativos y, por lo tanto, generalmente no son vinculantes.

La información proporcionada constituye, por lo tanto, únicamente una guía general y describe nuestros productos, así como su aplicación y procesamiento. Debe tenerse en cuenta que...

Debido a la diversidad de condiciones laborales, materiales y obras, resulta imposible abarcar todos los casos. Por lo tanto, ante cualquier duda, recomendamos realizar pruebas o contactarnos. Esto aplica salvo que hayamos especificado expresamente la idoneidad o las propiedades de los productos para un fin definido contractualmente.

Salvo acuerdo escrito en contrario, cualquier consejo o información relativa a la solicitud, incluso si se proporciona según nuestro leal saber y entender, no será vinculante. Asimismo, se aplicarán nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega.

Con la publicación de una nueva edición de esta ficha técnica, la nueva edición sustituye a la ficha técnica anterior.